

Produktdatenblatt

COLETANCHE SC1

Beschreibung

Coletanche SC1 ist eine bituminöse Geomembran aus Elastomerbitumen.

Anwendung

Sehr geringe mechanische Beanspruchung mit Auflast, ohne Eindring- oder Spannungsgefahr. Z. B.:

- Abwasserkanäle,
- Ablaufrinnen, Straßen- und Autobahngräben.

Erfordert eine Abdeckung in Bereichen, in denen die Geomembran beschädigt werden kann (z. B. in unmittelbarer Nähe der Fahrbahn). Kann in anderen Fällen ungeschützt freiliegen.

Die Wahl des eingesetzten Produkts hat nach unserer Stellungnahme zu erfolgen.

Verarbeitung

Durch Verschweißen mit dem Schweißbrenner oder einem ähnlichen Verfahren.

Lagerung

Auf keinen Fall Lagerung direkt auf dem Boden. Geeignete Auflagen (Hohlblocksteine, Schienen, Holzbohlen) mit einer Mindesthöhe von 35 cm vorsehen, die unter die Enden des Rollenkerns gelegt werden.

Zusammensetzung (als Richtwert)

Trägereinlage:	Geotextil	250 g/m ²
Trägereinlage:		-
Deckmasse:	Elastomerbitumen	2100 g/m ²
Oberflächenausführung:	Besandet	250 g/m ²
Unterseitenausführung:	Silikonfolie	15 g/m ²

Technische Kennwerte

		Normen	Einheiten	Mittelwert	Mindestwert
Abmessungen	Länge	EN 1868-1	m	140	139
	Breite		m	5,10	5,01
Stärke (am Endprodukt)		EN 1869-1	mm	2,20	2,00
Flächenbezogene Masse		EN 1869-1	kg/m ²	2,50	2,20
Zugverhalten: Höchstzugkraft	Längsrichtung	EN 12311-1	N/50 mm	1250	1000
	Querrichtung			1090	900
Zugverhalten: Dehnung	Längsrichtung		%	35	25
	Querrichtung			35	25
Kaltbiegeverhalten		EN 1109	°C	-20	-16
Widerstand gegen statische Belastung	Festigkeit	EN ISO 12236	kN	3,9	3,2
	Bewegung		mm	50	40
Wasserdurchlässigkeit		EN 14150	m ³ /m ² /d	1.10 ⁻⁶	<
Gasdurchlässigkeit		ASTM D1434-82	m ³ /(m ² .d.atm)	2.10 ⁻⁴	<
Gefahrstoffe gemäß der Datenbank "dangerous substances", die hier abrufbar ist: http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm		-	-	Keine	-
Dauerhaftigkeit					
Oxidation	Zugfestigkeit gemäß EN 12311-1	Maximalkraft	EN 14575	%	100
					Bruchdehnung
Witterungsbedingte Alterung	Restwert gemäß EN 12226	Maximalkraft	EN 12224	%	100
					Bruchdehnung