

FICHE TECHNIQUE

COLETANCHE ES 2 HFA



PRESENTATION

COLETANCHE ES 2 HFA est une géomembrane bitumineuse, à base de bitume élastomère.
Les dimensions nominales des rouleaux sont 5.10m x 80m. - Autres largeurs sur demande.

UTILISATION

Sollicitations mécaniques moyennes :
- Terrils de grandes hauteurs,
- Bassins hydrauliques,
- Bassins pour effluents individuels,
- Canaux,
- Aires industrielles.
L'angle de frottement est identique sur les 2 faces.

La validation de votre choix de produit doit se faire sur consultation.

MISE EN ŒUVRE

Par soudure au chalumeau ou autre procédé similaire.

STOCKAGE

En aucun cas stockés à même le sol. Prévoir des supports adaptés (parpaings, glissières, madriers de bois) d'une hauteur minimale de 35 cm à placer sous les extrémités du mandrin.

COMPOSITION

(à titre indicatif)

Armature (g/m ²) :	Voile de Verre	50
Armature (g/m ²) :	Géotextile	250
Liant (g/m ²) :	Elastomère	4300
Finitions surface (g/m ²) :	Sable	250
Finitions sous-face (g/m ²) :	Film siliconé pelable	40

CARACTERISTIQUES

		NORME	UNITES	MOYENNE	Minimum
Dimensions	Longueur	-	m	80	79
	Largeur		m	5.10	5.01
Epaisseur sur produit fini		ASTM D 5199	mm	4.00	3.60
Masse surfacique		ASTM D 3776	kg/m ²	4.85	4.30
Résistance à la déchirure	Sens Long	ASTM D 4073	N	825	619
	Sens Travers			700	525
Propriété en traction :	Sens Long	ASTM D 7275	kN/m	27	20.3
	Sens Travers			24	15
Propriété en traction : Allongement maximal	Sens Long		%	50	35
	Sens Travers			50	35
Résistance au poinçonnement statique		ASTM D 4833	N	530	477
Souplesse à basse température	Sens Long	ASTM D 5147	°C	-20	-15
	Sens Travers			-20	-15
Transmission de la vapeur d'eau		ASTM E 96	m/s	6.10 ⁻¹⁴	
Perméabilité aux gaz		ASTM D 1434-82	m ³ /m ² /j/atm	< 3.10 ⁻¹⁴	

NOTE : AXTER COLETANCHE INC se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. En conséquence, toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

