

FICHE TECHNIQUE

COLETANCHE XPC HFA

PRESENTATION

COLETANCHE XPC HFA est une géomembrane bitumineuse, à base de bitume élastomère .

UTILISATION

Sollicitations mécaniques très faibles, pas de risque de poinçonnement ou de tension :

- Caniveaux,
- Cunettes.

Nécessite une couverture dans les zones où la géomembrane risque d'être endommagée (proximité immédiate de la chaussée par exemple). Peut rester exposée dans les autres cas.

L'angle de frottement est identique sur les deux faces.

La validation de votre choix de produit doit se faire sur consultation.

MISE EN ŒUVRE

Par soudure au chalumeau ou autre procédé similaire

STOCKAGE

En aucun cas stockés à même le sol. Prévoir des supports adaptés (parpaings, glissières, madriers de bois) 50 cm mini de hauteur à placer sous les extrémités du mandrin.

COMPOSITION

(à titre indicatif)

Armature (g/m ²) :	Géotextile	175
Liant (g/m ²) :	Elastomère	2100
Finitions surface (g/m ²) :	Sable	250
Finitions sous-face (g/m ²) :	Film siliconné pelable	40

CARACTERISTIQUES

		NORME	UNITES	MOYENNE	Min
Dimensions	Longueur	-	m	140	139
	Largeur		m	5,10	5,01
Epaisseur sur produit fini		ASTM D 5199	mm	2,20	2,00
Masse surfacique		ASTM D 3776	kg/m ²	2,50	2,20
Résistance à la déchirure	Sens Long	ASTM D 4073	N	600	500
	Sens Travers			500	400
Propriété en traction : Force maximale	Sens Long	ASTM D 7275	kN/m	19	15
	Sens Travers			16	12,6
Propriété en traction : Allongement maximal	Sens Long		%	35	25
	Sens Travers			35	25
Résistance au poinçonnement statique		ASTM D 4833	N	400	360
Souplesse à basse température	Sens Long	ASTM D 5147	°C	-20	-15
	Sens Travers			-20	-15
Transmission de la vapeur d'eau		ASTM E 96	m/s	6.10 ⁻¹⁴	<
Perméabilité aux gaz		ASTM D 1434-82	m ³ /(m ² .j.atm)	2.10 ⁻⁴	<

NOTE : AXTER se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. En conséquence, toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

