

Fiche technique produit

COLETANCHE ES2

Description

Coletanche ES2 est une géomembrane bitumineuse à base de bitume élastomère.

Utilisation

Sollicitations mécaniques moyennes, sans ou avec protection (accepte les enrobés à chaud). Par exemple :

- Couvertures d'installations de déchets et de terrils, barrières biogaz,
- Plateformes de méthanisation, aires industrielles,
- Bassins hydrauliques, miniers, industriels,
- Canaux.

Le choix de l'utilisation du produit doit se faire sur consultation.

Mise en œuvre

Par soudure au chalumeau ou autre procédé similaire.

Stockage

En aucun cas les rouleaux ne seront stockés à même le sol. Prévoir des supports adaptés (parpaings, glissières, madriers de bois) d'une hauteur minimale de 1.2 pi à placer sous les extrémités du mandrin.

Composition (à titre indicatif)

Armature :	Géotextile	7.4 oz/ld ²
Armature :	Voile de verre	1.5 oz/ld ²
Liant :	Bitume élastomère	126.8 oz/ld ²
Finition surface :	Sable	7.4 oz/ld ²
Finition sous-face :	Film pelable siliciné	0.4 oz/ld ²

Caractéristiques

		Normes	Unités	Moyenne	Minimum
Dimensions	Longueur	-	pi	262	259
	Largeur		pi	16.70	16.40
Epaisseur (sur produit fini)		ASTM D5199	mil	157.50	141.70
Masse surfacique		ASTM D5261	oz/ld ²	143.00	126.80
Résistance à la déchirure	Sens long	ASTM D4073	lbf	185	139
	Sens travers			157	118
Propriété en traction : Résistance	Sens long	ASTM D7275	lbf/po	154	116
	Sens travers			137	86
Propriété en traction : Allongement	Sens long		%	60	45
	Sens travers			60	45
Poinçonnement statique		ASTM D4833	lbf	119	107
Souplesse à basse température	Sens long	ASTM D5147	°F	-4	5
	Sens travers			-4	5
Perméabilité à l'eau		ASTM E96	m/s	6.10 ⁻¹⁴	<
Perméabilité au gaz		ASTM D1434-82	m ³ /(m ² .j.atm)	2.10 ⁻⁴	<

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques de ses produits.