

Fiche technique produit

COLETANCHE XP1

Description

Coletanche XP1 est une géomembrane bitumineuse à base de bitume élastomère.

Utilisation

Sollicitations mécaniques faibles, sans ou avec protection en limitant les risques de poinçonnement ou de tension. Par exemple :

- Couvertures d'installations de déchets et de terrils,
- Bassins hydrauliques de faible profondeur,
- Fossés.

Le choix de l'utilisation du produit doit se faire sur consultation.

Mise en œuvre

Par soudure au chalumeau ou autre procédé similaire.

Stockage

En aucun cas les rouleaux ne seront stockés à même le sol. Prévoir des supports adaptés (parpaings, glissières, madriers de bois) d'une hauteur minimale de 1.2 pi à placer sous les extrémités du mandrin.

Composition (à titre indicatif)

Armature :	Géotextile	5.2 oz/ld ²
Armature :	-	-
Liant :	Bitume élastomère	112.1 oz/ld ²
Finition surface :	Sable	7.4 oz/ld ²
Finition sous-face :	Film pelable siliconé	0.4 oz/ld ²

Caractéristiques

		Normes	Unités	Moyenne	Minimum
Dimensions	Longueur	-	pi	328	325
	Largeur		pi	16.70	16.40
Epaisseur (sur produit fini)		ASTM D5199	mil	126.00	118.10
Masse surfacique		ASTM D5261	oz/ld ²	126.80	115.00
Résistance à la déchirure	Sens long	ASTM D4073	lbf	135	112
	Sens travers			112	90
Propriété en traction : Résistance	Sens long	ASTM D7275	lbf/po	108	86
	Sens travers			91	72
Propriété en traction : Allongement	Sens long		%	40	30
	Sens travers			40	30
Poinçonnement statique		ASTM D4833	lbf	97	88
Souplesse à basse température	Sens long	ASTM D5147	°F	-4	5
	Sens travers			-4	5
Perméabilité à l'eau		ASTM E96	m/s	6.10 ⁻¹⁴	<
Perméabilité au gaz		ASTM D1434-82	m ³ /(m ² .j.atm)	2.10 ⁻⁴	<

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques de ses produits.