

## Fiche technique produit

### COLETANCHE XP3

#### Description

Coletanche XP3 est une géomembrane bitumineuse à base de bitume élastomère.

#### Utilisation

Sollicitations mécaniques sévères, sans ou avec protection (matériaux poinçonnant, recharges épaisses, pression importante). Par exemple :

- Aires de stockage de déchets miniers et industriels,
- Fonds de casiers d'installations de stockage de déchets,
- Bassins hydrauliques de grande profondeur,
- Barrages.

Le choix de l'utilisation du produit doit se faire sur consultation.

#### Mise en œuvre

Par soudure au chalumeau ou autre procédé similaire.

#### Stockage

En aucun cas les rouleaux ne seront stockés à même le sol. Prévoir des supports adaptés (parpaings, glissières, madriers de bois) d'une hauteur minimale de 1.2 pi à placer sous les extrémités du mandrin.

#### Composition (à titre indicatif)

Armature :	Géotextile	7.4 oz/ld <sup>2</sup>
Armature :	-	-
Liant :	Bitume élastomère	128.3 oz/ld <sup>2</sup>
Finition surface :	Sable	7.4 oz/ld <sup>2</sup>
Finition sous-face :	Film pelable siliconé	0.4 oz/ld <sup>2</sup>

#### Caractéristiques

		Normes	Unités	Moyenne	Minimum
Dimensions	Longueur	-	pi	262	259
	Largeur		pi	16.70	16.40
Epaisseur (sur produit fini)		ASTM D5199	mil	145.70	137.80
Masse surfacique		ASTM D5261	oz/ld <sup>2</sup>	144.50	132.70
Résistance à la déchirure	Sens long	ASTM D4073	lbf	180	157
	Sens travers			169	146
Propriété en traction : Résistance	Sens long	ASTM D7275	lbf/po	148	114
	Sens travers			126	103
Propriété en traction : Allongement	Sens long		%	40	30
	Sens travers			40	30
Poinçonnement statique		ASTM D4833	lbf	130	112
Souplesse à basse température	Sens long	ASTM D5147	°F	-4	5
	Sens travers			-4	5
Perméabilité à l'eau		ASTM E96	m/s	6.10 <sup>-14</sup>	<
Perméabilité au gaz		ASTM D1434-82	m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> .j.atm)	2.10 <sup>-4</sup>	<

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques de ses produits.