

## FICHE TECHNIQUE

### COLETANCHE XP 3

#### PRESENTATION

COLETANCHE XP 3 est une géomembrane bitumineuse, à base de bitume élastomère.

#### UTILISATION

Sollicitations mécaniques extrêmes, matériaux agressifs, précautions renforcées :  
- Voles ferrées, utilisation directement sous ballast,  
- Barrages,

La validation du choix du produit doit se faire sur consultation.

#### MISE EN ŒUVRE

Par soudure au chalumeau ou autre procédé similaire

#### STOCKAGE

En aucun cas stockés à même le sol. Prévoir des supports adaptés (parpaings, glissières, madriers de bois) d'une hauteur minimale de 1.2 pi à placer sous les extrémités du mandrin.

#### COMPOSITION

(à titre indicatif)

Armature (oz/yard <sup>2</sup> ) :	Géotextile	7,4
Liant (oz/yard <sup>2</sup> ) :	Elastomère	128,3
Finitions surface (oz/yard <sup>2</sup> ) :	Sable	7,4
Finitions sous-face (oz/yard <sup>2</sup> ) :	Película siliconada	0,3

#### CARACTERISTIQUES

		NORME	UNITES	MOYENNE	Min
Dimensions	Longueur	-	ft	262	259
	Largeur		ft	16,7	16,4
Épaisseur sur produit fini		ASTM D 5199	mils	146	138
Masse surfacique		ASTM D 3776	oz/yard <sup>2</sup>	145	133
Résistance à la déchirure	Sens Long	ASTM D 4073	lbf	180	157
	Sens Travers			169	146
Propriété en traction :	Sens Long	ASTM D 7275	lbf/in.	148	114
	Sens Travers			126	103
Propriété en traction : Allongement maximal	Sens Long		%	40	30
	Sens Travers			40	30
Résistance au poinçonnement statique		ASTM D 4833	lbf	130	121
Souplesse à basse température	Sens Long	ASTM D 5147	°F	-4	5
	Sens Travers			-4	5
Transmission de la vapeur d'eau		ASTM E 96	m/s	6.10 <sup>-14</sup>	<
Perméabilité aux gaz		ASTM D 1434-82	m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> .j.atm)	2.10 <sup>-4</sup>	<

NOTE : AXTER COLETANCHE INC se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. En conséquence, toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

